



HDF HOMADUR® Roh "emission natural - H"

Technische Informationen

1. Das Produkt

HDF HOMADUR® Roh "emission natural - H" Platten sind geeignet für Anwendungen in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

2. Technische Daten

HDF HOMADUR® Roh "emission natural - H" Platten werden in Anlehnung an die physikalischen/technischen Vorgaben der DIN EN 622 Teil 1 und Teil 5 geprüft und halten folgende Werte bei Auslieferung ein:

Dichte:	900 ± 30 kg/m ³
Querzugfestigkeit:	1,1 N/mm ²
Biegefestigkeit:	45 N/mm ²
Biege E-Modul:	4300 N/mm ²
Dickenquellung:	≤ 15 % bei 3 mm Dicke ≤ 12 % bei 5 mm Dicke
Wasseraufnahme:	≤ 30 % bei 3 mm Dicke ≤ 18 % bei 5 mm Dicke
Oberfläche:	beidseitig geschliffen mit Korn 180

Abmessungen: 2800 x 2070 mm
(Fixmaße, Sonderformate und Sonderdicken auf Anfrage)

Formaldehydgehalt: wie gewachsenes Holz
< 1,1 mg/100 g atro
gem. CARB

Eine Lackierung kann mit allen handelsüblichen Lacksystemen erfolgen. Vorab müssen jedoch eigene Testlackierungen mit anschließenden Haftungsprüfungen durchgeführt werden.

3. Zur Beachtung

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Technischen Daten HDF HOMADUR®. Die obigen Angaben entsprechen bestem Wissen, eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Aufgrund der Weiterentwicklung des Produkts werden ständig Modifizierungen vorgenommen.

HOMANIT GMBH & CO. KG
Postfach 1180
Niederlosheimer Str. 109
Telefon
Fax
E-mail

D-66674 Losheim am See
D-66679 Losheim am See
+ 49 6872/602-0
+ 49 6872/602-110
info@homanit.de
www.homanit.de



„HOMANIT POLSKA Sp.z o.o. i Spółka“
Spółka Komandytowa
ul. Kołobrzeska 17-19
PL 78-230 Karlino, Polen
Telefon
Fax

+ 48 94 3100400
+ 48 94 3117534

Vertrieb
Postfach 1253
Bahnhofstr. 30
Telefon
Fax
E-Mail

D-37402 Herzberg am Harz
D-37412 Herzberg am Harz
+ 49 5521/84-0
+ 49 5521/84-269
info@homanit.de

Vertrieb
Telefon
E-Mail

+ 48 94 3100571
info@homanit.pl
www.homanit.pl

