



HDF HOMADUR® Grundiert für Türdecks Technische Informationen

1. Das Produkt

HDF HOMADUR® Grundiert sind speziell lackierte HDF HOMADUR®-Platten, die sich nach dem Verpressen zum Beispiel zu einem Türblatt hervorragend eignen, um mit unterschiedlichen Lacken endlackiert zu werden.

2. Technische Daten

HDF HOMADUR® Grundiert wird in Anlehnung an die DIN EN 622 Teil 1 und Teil 5 geprüft und hält folgende Werte bei Auslieferung ein:

Dicke: 1,5 mm bis 6,0 mm

Abmessungen: Fixmaße

Rohdichte der HDF: 870 ± 30 kg/m³

**Querzugfestigkeit
bei einer Restfeuchte:** ≥ 1,1 N/mm²
5% ± 1%

Dickentoleranz: ± 0,15 mm

3. Verarbeitungshinweise

- Bei der Verpressung mit Waben sollte der spez. Druck der Rahmenfläche angepasst werden.
- Die grundierten Türdecks mittels Schleifband vor dem Lackieren glätten.
Achtung: Nicht bis zum Untergrund durchschleifen!
- Testlackierung/Vorabprüfung siehe Punkt 5, Absatz 1.

4. Verarbeitungsparameter

Verarbeitungstemperatur: max. 110°C

Spez. Druck: max. 2,5 kg/cm²

Presszeit: max. 3 Minuten

5. Vorzüge der HDF HOMADUR® grundierten Türdecks

- Die Endlackierung kann mit allen handelsüblichen Lacksystemen erfolgen. Vorab müssen jedoch eigene Testlackierungen mit anschließenden Haftungsprüfungen durchgeführt werden.
- In den Standard-Farbtönen weiß und beige erhältlich. Auf Wunsch stehen weitere Farbtöne zur Verfügung.

6. Lagerung von HDF HOMADUR® grundierten Türdecks

Die grundierten Türdecks sollten in geschlossenen, gut belüfteten und temperierten Räumen gelagert werden.

7. Zur Beachtung

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Technischen Daten HDF HOMADUR®. Die obigen Angaben entsprechen bestem Wissen, eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.

HOMANIT GMBH & CO. KG
Postfach 1180
Niederlosheimer Str. 109
Telefon
Fax
E-mail

D-66674 Losheim am See
D-66679 Losheim am See
+ 49 6872/602-0
+ 49 6872/602-110
info@homanit.de
www.homanit.de



„HOMANIT POLSKA Sp.z o.o. i Spółka“
Spółka Komandytowa
ul. Kołobrzaska 17-19
PL 78-230 Karlino, Polen
Telefon
Fax

+ 48 94 3100400
+ 48 94 3117534

Vertrieb
Postfach 1253
Bahnhofstr. 30
Telefon
Fax
E-Mail

D-37402 Herzberg am Harz
D-37412 Herzberg am Harz
+ 49 5521/84-0
+ 49 5521/84-269
info@homanit.de

Vertrieb
Telefon
E-Mail

+ 48 94 3100571
info@homanit.pl
www.homanit.pl

