

# HDF HOMADUR®

## Uni Plus & Dekor Plus

### ANWENDUNG

Die Platten werden u. a. in folgenden Branchen verwendet:

- Möbelindustrie
- Türenindustrie
- Kfz-Industrie
- Innenausbau
- Messebau



### PRODUKT

HDF HOMADUR® Uni Plus & Dekor Plus Platten sind endlackierte Holz-faserplatten für unterschiedliche Anwendungen. Die Platten werden mit wässrigen Dispersionsfarben und Spezial-UV-Lacken lackiert.

### STÄRKEN

- verbesserte Kratzfestigkeit
- ein- oder beidseitig lackiert lieferbar
- Service nach Maß: Wir verfügen in unserem Technikum über eine Laboranlage, die es uns ermöglicht, zeitnah nach Kundenwunsch nahezu jede Ausmusterung zu realisieren

### TECHNISCHE DATEN

Die HDF HOMADUR® Plus Platten werden in Anlehnung an die DIN EN 622 Teil 1 und 5 sowie nach DIN 68 861 geprüft und halten folgende Werte bei Auslieferung ein:

<b>Dicke:</b>	1,5–6,0 mm
<b>Abmessungen:</b>	Formate auf Anfrage
<b>Dickentoleranz:</b>	± 0,15 mm
<b>Verhalten bei Abrieb:</b>	2 E
<b>Verhalten bei Kratzbeanspruchung:</b>	4 D

### VERARBEITUNG

Bei der Verpressung mit Wabeneinlagen sollte der spezifische Druck der Rahmenfläche angepasst werden. Eine Weiterverarbeitung kann mit üblichen Holzbearbeitungsmaschinen und -werkzeugen durchgeführt werden. Es müssen jedoch eigene Versuche und Prüfungen durchgeführt werden.

### VERARBEITUNGSPARAMETER

<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	max. 100 °C
<b>Spez. Druck:</b>	max. 2,5 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Presszeit:</b>	max. 3 Minute

### PFLEGE

Die lackierten Oberflächen der HDF HOMADUR® Plus Platten sollten mit einem weichen Tuch und einem haushaltsüblichen und milden Reinigungsmittel gesäubert werden.

### UMWELT

Die Umweltverträglichkeit von HDF HOMADUR® Dekor Plus und Uni Plus beginnt bei den unbedenklichen Einsatzmaterialien wie naturbe-lassenen Hölzern sowie formaldehydarmen Leimsystemen und endet mit einem schonenden, ökologisch wegweisenden Herstellungsprozess. Die Lackierung erfolgt umweltschonend und ausschließlich mit wässrigen Dispersionslacken, die durch einen Spezial-UV-Lack ge-schützt werden. Die thermische Nutzung der HDF HOMADUR® Dekor und Uni Platten ist unbedenklich.

### ZU BEACHTEN

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Technischen Daten HDF HOMADUR®. Die obigen Angaben entsprechen bestem Wissen, eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.