

HDF HOMADUR®

Dekor Plus & Uni Plus

ANWENDUNG

Die Platten werden u. a. in folgenden Branchen verwendet:

- Möbelindustrie
- Türenindustrie
- Kfz-Industrie
- Innenausbau
- Messebau



PRODUKT

HDF HOMADUR® Uni Plus & Dekor Plus Platten sind endlackierte Holz-faserplatten für unterschiedliche Anwendungen. Die Platten werden mit wässrigen Dispersionsfarben und Spezial-UV-Lacken lackiert.

STÄRKEN

- verbesserte Kratzfestigkeit
- ein- oder beidseitig lackiert lieferbar
- Service nach Maß: Wir verfügen in unserem Technikum über eine Laboranlage, die es uns ermöglicht, zeitnah nach Kundenwunsch nahezu jede Ausmusterung zu realisieren

TECHNISCHE DATEN

Die HDF HOMADUR® Plus Platten werden in Anlehnung an die DIN EN 622 Teil 1 und 5 sowie nach DIN 68 861 geprüft und halten folgende Werte bei Auslieferung ein:

Dicke:	1,5–6,0 mm
Abmessungen:	Formate auf Anfrage
Dickentoleranz:	± 0,15 mm
Verhalten bei Abrieb:	2 E
Verhalten bei Kratzbeanspruchung:	4 D

VERARBEITUNG

Bei der Verpressung mit Wabeneinlagen sollte der spezifische Druck der Rahmenfläche angepasst werden. Eine Weiterverarbeitung kann mit üblichen Holzbearbeitungsmaschinen und -werkzeugen durchgeführt werden. Es müssen jedoch eigene Versuche und Prüfungen durchgeführt werden.

VERARBEITUNGSPARAMETER

Verarbeitungstemperatur:	max. 100 °C
Spez. Druck:	max. 2,5 kg/cm ²
Presszeit:	max. 3 Minute

PFLEGE

Die lackierten Oberflächen der HDF HOMADUR® Plus Platten sollten mit einem weichen Tuch und einem haushaltsüblichen und milden Reinigungsmittel gesäubert werden.

UMWELT

Die Umweltverträglichkeit von HDF HOMADUR® Dekor Plus und Uni Plus beginnt bei den unbedenklichen Einsatzmaterialien wie naturbelassenen Hölzern sowie formaldehydarmen Leimsystemen und endet mit einem schonenden, ökologisch wegweisenden Herstellungsprozess. Die Lackierung erfolgt umweltschonend und ausschließlich mit wässrigen Dispersionslacken, die durch einen Spezial-UV-Lack geschützt werden. Die thermische Nutzung der HDF HOMADUR® Dekor und Uni Platten ist unbedenklich.

ZU BEACHTEN

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Technischen Daten HDF HOMADUR®. Die obigen Angaben entsprechen bestem Wissen, eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.